

INTONACO DA SACRIFICIO

DESCRIZIONE: Miscela di materiali naturali selezionati per realizzare un intonaco arcaico, grossolano e magro, da applicare a rinzafo per uno spessore da 2/4 cm, funge come spugna per estrarre umidità e sali dalle murature da risanare; a distanza di tempo viene demolito e sostituito con intonaco definitivo.



IMPIEGO: Intonaco grezzo che funge da spugna assorbente per estrarre umidità e sali dalle murature da risanare.

Da utilizzare su vecchi supporti in mattone pieno, mattone forato o pietra.

A distanza di tempo va demolito e sostituito con intonaco definitivo. Per interno ed esterno.

COMPOSIZIONE: Cocciopesto di mattone frantumato, calce idrata fiore, inerte di calcare macinato, caolino.

APPLICAZIONE: Mescolare solamente con acqua pulita. Applicare dunque in spessori successivi di circa 1 cm. a più mani. L'intonaco di cocciopesto può essere posato a mano con la classica tecnica ad "arriccio" oppure, data la particolare curva granulometrica, applicato con macchine intonatrici per intonaci tradizionali e premiscelati. Con murature molto assorbenti o con temperature alte è opportuno bagnare preventivamente il supporto per evitare una troppo rapida essiccazione dell'impasto appena applicato.

DATI TECNICI:

Diametro massimo	4 mm	Acqua d'impasto	26 % ca.
Resistenza al vapore	$\mu < 8$	Peso specifico per caduta libera	1200 Kg/m ³
Resa teorica	11/12 Kg/m ² per sp.1 cm	Spessore massimo d'applicazione	2 / 3 cm per mano

AVVERTENZE:

- Il prodotto non deve essere applicato con temperature inferiori a + 5°C e superiori a +30°C.
- L'intonaco va protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione (con inevitabile cavillatura).
- Non mescolare con l'aggiunta di cemento, additivi, o altre sostanze in genere.
- bagnare a rifiuto il supporto eccessivamente secco.
- Non applicare su pareti interessate da polveri, grassi ed altre sostanze in genere.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto ed al riparo da pioggia ed umidità.

NOTE:

Il prodotto è destinato ad un uso professionale e l'applicazione implica la verifica d'idoneità all'impiego previsto e l'assunzione di responsabilità derivanti dall'utilizzo. I dati in questa scheda tecnica sono ottenuti da misure di laboratorio e prove in opera. Il produttore si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le varianti più opportune ai dati tecnici riportati.

Personale tecnico è disponibile a prestare assistenza ed a fornire ogni consiglio utile per l'impiego e l'applicazione.



VOCI DI CAPITOLATO: Risanamento del supporto murario mediante preventiva applicazione di intonaco di sacrificio, naturale (non contenente cemento ed additivi chimici estranei), a base di cocchiopesto, calce aerea ed inerti marmorei, (tipo RC-01 Heres) applicato con uno spessore minimo di 2 / 4 cm., previa pulizia del fondo da parti inconsistenti. L'intonaco, una volta assorbito dal supporto i sali, muffe umidità dovrà essere rimosso e sostituito con altro definitivo tipo RC-04 Heres.



CICLO RISANANTE